



VOCE DI CAPITOLATO PRO-SEALING

SIGILLATURA DELLE LESIONI DELLE PAVIMENTAZIONI ESEGUITA A FREDDO CON BITUME MODIFICATO BICOMPONENTE.

Sigillatura delle lesioni delle pavimentazioni eseguita con bitume modificato bicomponente colato a freddo, compresa la pulitura delle lesioni per tutta la loro profondità.

Nel prezzo è compresa l'immissione di aria compressa nelle fessure per mezzo della lancia per la perfetta e profonda pulitura della lesione e l'eventuale asciugatura della superficie.

Il bitume sigillante deve essere costituito da due componenti (componente A: bitume altamente modificato reso lavorabile a temperature superiori ai 5°C senza l'utilizzo di solventi; componente B: elemento catalizzatore fluido la cui miscelazione – effettuata con opportuno macchinario dotato di apposito software per la gestione del corretto proporzionamento dei due componenti e di relativo PLC di comando- dovrà produrre un bitume finale caratterizzato da Punto di Rammollimento maggiore di 95°C). La temperatura di stoccaggio dei due componenti del macchinario dovrà essere compresa tra i 15°C ed i 40°C; alla medesima temperatura il bitume finale sarà versato all'interno della lesione fino alla sua completa otturazione assicurando la saturazione di eventuali micro-lesioni superficiali ai bordi della stessa lesione con la creazione di una striscia continua della larghezza variabile da 2 a 5 cm. La striscia bituminosa creata, dovrà essere coperta con graniglia di natura basaltica d'idonea pezzatura entro pochi minuti e prima del suo completo indurimento – affinché la graniglia possa penetrare all'interno della massa bituminosa – per conferire alla superficie della stessa caratteristiche di maggior sicurezza per l'utenza stradale.

Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

PREZZO: €/ml

